



DOMUS PRIMER ACRILICO D2

Ακρυλικό μονωτικό & σταθεροποιητικό, κατάλληλο για επιφάνειες παλιών και καινούριων τοίχων.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ακρυλικό μονωτικό και σταθεροποιητικό, το οποίο κατασκευάζεται από τη διάσπαση των λεπτών μορίων του ακρυλικού, ειδικά μελετημένο για τον ελαστομερικό κύκλο, κατά των ρωγμών. Το μονωτικό αυτό έχει εξαιρετική διαπερατότητα, σε όλους τους τύπους επιφάνειας και είναι συμβατό με τα άλλα προϊόντα του κύκλου, το οποίο εγγυάται την τέλεια πρόσφυση στην επιφάνεια.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Αστικός σοβάς: αφήστε να στεγνώσει καλά και καθαρίστε από ενδεχόμενες ρυπαρές κηλίδες.

Στρώματα που επεξεργαστήκαν, σύμφωνα με παλιές μεθόδους, με βάση την συνθετική ρητίνη: εάν το στρώμα είναι καλά προσφύμενο στην επιφάνεια, καθαρίστε με στεγνό ή υγρό καθαρίσμα, σε αντίθετη περίπτωση αφαιρέστε το παλιό στρώμα και πλύνετε με νερό.

Στρώματα από ασβέστη ή από εστέρα πυριτικού οξέος: αφαιρέστε εντελώς το στρώμα και πλύνετε με νερό. Τα προδιατεθειμένα στρώματα θα πρέπει να επεξεργαστούν με ένα ή περισσότερα χέρια «DOMUS PRIMER ACRILICO D2», το οποίο θα πρέπει να αραιώσετε με νερό σε αναλογία 1:1 και το οποίο θα πρέπει να εφαρμόσετε με πινέλο. Σε περίπτωση που τα στρώματα είναι ιδιαίτερα αδύνατα συνιστάται η εφαρμογή ενός επιπροσθέτου προληπτικού χεριού, το οποίο θα αραιώσετε σε αναλογία 1:2 ή 1:3. Εφαρμόστε δύο χέρια «DOMUS PRIMER ACRILICO D2» σε χρονικό διάστημα 12 ωρών από το πρώτο χέρι.

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

Εφαρμόστε δύο χέρια προεπιλεγόμενης μπογιάς.

ΧΡΩΜΑ

Μπεζ

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μην εφαρμόζετε σε περίπτωση που η ατμοσφαιρική θερμοκρασία καθώς και οι θερμοκρασίες της επιφάνειας και του προϊόντος είναι χαμηλότερες από 5°C. Μην εφαρμόζετε σε ζεστές επιφάνειες ή σε επιφάνειες οι οποίες είναι εκτεθειμένες στον ήλιο κατά την διάρκεια του προϊόντος. Μετά τη χρήση του, κλείστε καλά και διατηρείστε σε μέρος όπου η θερμοκρασία ανέρχεται στους 5°C/35°C.

DOMUS PRIMER ACRILICO D2

Ακρυλικό μονωτικό & σταθεροποιητικό, κατάλληλο για επιφάνειες παλιών και καινούριων τοίχων.

ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: 20°C & 70°C ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ANA ΧΕΡΙ mq/1		ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ		ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ		ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟ	
10 - 13		ΝΕΡΟ		ΝΕΡΟ		ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ	
ΟΨΗ & ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ		ΣΤΕΓΝΟ ΣΤΗ ΣΚΟΝΗ		ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ANA kg		ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΠΙΝΕΛΟ	
=		=		1,2		ΝΕΡΟ 1:1	
ΧΡΩΜΑΤΑ		ΣΤΕΓΝΟ ΣΤΗΝ ΑΦΗ		ΠΑΓΙΟΣ ΟΓΚΟΣ		ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΣΠΑΤΟΥΛΑ	
ΜΠΕΖ		5 ΩΡΕΣ		21,6		=	
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ / ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ		ΠΛΗΡΕΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑ		ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ		ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΠΙΣΤΟΛΑ ΑΕΡΟΣ	
ΝΑΙ / ΝΑΙ		12 ΩΡΕΣ		3.000 cps		ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ	
ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ		ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ		ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ			
24 ΜΗΝΕΣ		12 ΩΡΕΣ		=			

Σε περίπτωση που οι συνθήκες και οι οδηγίες χρήσεως επηρεαστούν από εξωτερικούς παράγοντες, οι οποίοι δεν ελέγχονται από τον παραγωγό, η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη σχετικά με το αποτέλεσμα.

Παρασκευάστρια εταιρεία: J COLORS S.p.A, Via Settembrini, 39 – 20020 Lainate (MI) Italia. Tel: + 39 029 375 41

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Κύπρου: TIANKO LTD, Οδός Λάρνακος, 1Ζ-1Η Παλλουριώτισσα - Λευκωσία Τηλ.: + 357 22 431 124